

Fabric by
AKRIDA

AKRIDA
"Güven dokur..."

AKRİMED®

MEDİKAL & OTEL & RESTAURANT KUMAŞLAR
MEDICAL & HOTEL & RESTAURANT FABRICS

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile





AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile

"Güven dokur..."
"Weaves reliance..."

Tüm Akrida Tekstil ürünleri için, daha ayrıntılı teknik bilgi veya tavsiye için Akrida Tekstil temsilciniz ile görüşebilirsiniz.

Sürekli ürün geliştirme politikamıza uygun olarak, Akrida ürün tasarımında ve teknik özelliklerde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

For all Akrida Textile products, check with your Akrida representative for more detailed technical information or advice.

In accordance with our policy continuous product improvement, Akrida Textile reserves the right to amend product design and specification without prior notice.

Akrida Tekstil, kurulduğu 2004 yılından itibaren, iş güvenliği alanında ihtiyaç duyulan, teknik özellikleri yüksek kumaşların üretimine odaklanmıştır. Akrida Tekstil, teknik kumaşların üretimi, hızlı tedariki ve stok gücü ile birlikte, müşterilerin ihtiyaçlarını önceleyen yaklaşımıyla, sektöründe bilinir ve aranan bir çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Onu dokuyan ellerin ustalığıyla; her renk ve modelden kumaşlara dönüşür iplik. Sabır ve emek isteyen üretim süreçlerinin akabinde, insana ulaşır; hayatın her alanında ona fayda sağlar.

1984 yılında, küçük bir atölyede başladığımız kumaş üretim hikâyemize, 2004 yılında yepyeni ve heyecan verici bir sayfa açtık. 35 yıllık deneyimimizi, Akrida markasıyla, iş elbisesi kumaşları ve teknik kumaşlar sektörüne aktardık. Çeşitli iş alanlarında ihtiyaç duyulan özel kumaşların üretim ve satışını gerçekleştiren; tüm üretim süreçlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmayı ilke olarak benimsedik. Yerel pazarda kısa sürede, kendi alanımızda ilk akla gelen firmalar arasında yer almayı başardık. Kalitemizi, ürün tedariki sağladığımız uluslararası pazarlara taşıdık. Sürdürülebilir başarının, nitelikli üretim ve markalaşmadan geçtiği inancı ile; 2013 yılından bu yana sistem yatırımları ve kurumsallaşma çalışmalarımıza hız verdik. Sektörde oluşan talebi karşılamak, ulusal ve uluslararası rekabette daha fazla söz sahibi olmak için, 2015 yılında 6.000 m² kapalı alana sahip yeni üretim tesisimize geçtik. Teknolojiyi yakından takip ederek son sistem Tsudakoma dokuma tezgahları ile üretim altyapımızı güçlendirdik.

Akrida Tekstil olarak, kalite standartımızı daima yükseltmeyi hedefleyen yaklaşımımızla, tedarikçi, çalışan ve müşteri memnuniyetine öncelik veren iş prensiplerimizle; siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz.

Akrida Tekstil has focused on the production of fabrics with high technical characteristics that are needed in the field of Occupational Safety since 2004 with our establishment. Akrida Tekstil is known in its sector and becomes a sought-after business partner with the production, fast supply and stock power of its technical fabrics, with its approach that prioritizes the needs of its customers.

Yarn transforms all sorts of color and model fabrics with the mastery of the hands that weave it. After the production processes that demand patience and labor, it reaches us and we benefit it in all aspects of life.

We started our fabric production story in 1984 in a small workshop and in 2004 we opened a brand new with excitement. With Akrida brand; we transferred our 35 years of experience to the workwear fabrics and technical fabrics sector. We have adopted the principle of Occupational Health and safety at the forefront in all our production processes while carrying out the production and sale of special fabrics needed in various business areas. We succeed in becoming the first company to come to mind in our sector at short notice in the local market. By keeping our quality standards the same, we have opened up to international markets where we supply products. With the belief that sustainable success goes through qualified production and branding, we have accelerated our system investments and institutionalization efforts since 2013. We moved to our new production facility with a closed area of 6,000 m² in 2015 in order to meet the demand in the sector and to have more say in national and international competition. By following the technology closely, we have strengthened our production infrastructure with the latest weaving looms system.

As Akrida Tekstil, we continue to serve our valuable customers with our approach that aims to always raise our quality standard and with our business principles that prioritize supplier, employee and customer satisfaction.

ALPAKA DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	% 25 VISCOSE - %75 POLYESTER
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	175 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ İsteğe Özel 2/1-3/1 GABARDİN

TEST METOTLARI VE SONUÇLAR / TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Methods	Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours	Renk Haskları / Color Fastness
Yıkama Hasklığı Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey scale	3	4	4/5
		Asetat / Acetate	4	4/5	4/5	
		Pamuk / Cotton	4/5	4/5	4/5	
		Naylon / Nylon 6.6	3	4	4/5	
		Polyester	4	4/5	5	
		Akrilik / Acrylic	4/5	5	5	
Sürtme Hasklığı Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Yün / Wool	4/5	5	5	
		Kuru / Dry	3/4	4	5	
		Yağ / Wet	2/3	3/4	4	
		Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3	3/4	4
		Barik / Alkaline	2/3	3	4	
		Asetat / Acetate	4	4/5	4/5	
Ter Hasklığı Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Pamuk / Cotton	4/5	4/5	4/5	
		Naylon / Nylon 6.6	3	3/4	4	
		Polyester	4	4	5	
		Akrilik / Acrylic	4/5	4/5	5	
		Yün / Wool	4	4	4/5	
		Asidik / Acidic	3	3/4	4	
Terli Işık Hasklığı Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3	3/4	4
		Grade 4	Barik / Alkaline	2/3	3	4

		Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %
		Çözü / Warp	± %
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir / cycles
			2000 devir / cycles
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir / cycles
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N
		Çözü / Warp	N
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N
		Çözü / Warp	N

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Basak Dayanıklı
Durable Press

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Medikal İş Elbiseleri, Otel formaları, Restaurant Bar ve Aşçı Kıyafetleri, Endüstriyel İş Giysileri, Güvenlik Giysileri, İş Önlükleri ve Tulumları

Fields of Use: Medical work suit, Hotel forms, Restaurant Bar and Cook Clothes, Industrial Work Clothes, Smock and Overalls

www.akridatekstil.com

ALPAKA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
75% POLYESTER 25% VISCOSE

GRAMAJ / WEIGHT
175 g/m² & 185 g/m² & 210 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZARAĞI / 1/1



ALPAKA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
75% POLYESTER 25% VISCOSE

GRAMAJ / WEIGHT
175 g/m² & 185 g/m² & 210 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1




ALPAKA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
75% POLYESTER 25% VISCOSE

GRAMAJ / WEIGHT
175 g/m² & 185 g/m² & 210 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1



GOLD ALPAKA DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%67 POLYESTER - %33 VİSCOSE
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	205 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3)cm
DOKU / WEAVE	1/1 BEZAYAĞI / PLAIN

TEST METOTLARI & SONUÇLAR TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours
Yıkama Hışlı Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scale	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat/ Acetate	3/4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4/5
			Polyester	3/4	4	4
			Akrilik / Acrylic	4/5	4	4/5
			Yün /Wool	4/5	4/5	4/5
Sürtme Hışlı Rubbing Fastness	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scale	4	4	4/5
		Yağ / Wet		3	3/4	4
Ter Hışlı Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4
			Asetat/ Acetate	4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4/5
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4/5
			Polyester	4	4	4/5
			Akrilik / Acrylic	4	4	4/5
Terli İyik Hışlı Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3	4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Çözgü / Warp	± %	3
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998	Martindale	1000 devir	4/5
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	2000 devir	4
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Çözgü / Warp	20.000 devir	Aşınma yok
		Atkı / Weft	N	> 700 N
		Çözgü / Warp	N	> 850 N
		Atkı / Weft	N	> 20
		Çözgü / Warp	N	> 25

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Baskı Dayanıklı
Durable Press



Yumuşak Yüzey
Soft Finish

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Medikal İş Elbiseleri, Otel formaları, Restaurant Bar ve Aşçı Kıyafetleri, Endüstriyel İş Giysileri, Güvenlik Giysileri, İş Önlükleri ve Tulumları

Fields of Use: Medikal work suit, Hotel forms, Restaurant Bar ve Cook Cloths, Industrial Work clothes, Smock and overalls

www.akridatekstil.com

GOLD ALPAKA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
65% POLYESTER 35% VİSCOSE

GRAMAJ / WEIGHT
210 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1



LYCRACOOOL DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%73 POLYESTER % 24 VİSCOSE % 3 ELASTAN
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	210 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	140 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	2/1 GABARDİN

TEST METOTLARI & SONUÇLAR - TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours	
Yıkama Hışlığı Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scale	4	4/5	4/5	
		Lekeleme / Staining	Asetat/ Acetate	3/4	4	4/5	
			Pamuk/ Cotton	4	4	4	
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4	
			Polyester	3/4	4	4	
			Akrilik / Acrylic	4/5	4	4/5	
Yün /Wool	4/5	4/5	4/5				
Sürtme Hışlığı Rubbing Fastness	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scale	4	4	4/5	
		Yaş / Wet		2/3	3	4	
Ter Hışlığı Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	4	4/5	4/5	
		Lekeleme / Staining	Bazık / Alkaline	3/4	4/5	4/5	
			Asetat/ Acetate	3/4	4	4/5	
			Pamuk/ Cotton	4	4	4	
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4	
			Polyester	3/4	4	4	
Akrilik / Acrylic	4/5	4	4/5				
Yün /Wool	4/5	4/5	4/5				
Terli Işık Hışlığı Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4	
		Grade 4	Bazık / Alkaline	3	4	4	
				Birimler / Unit		Sonuçlar / Results	
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing		ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %		3	
			Çözgü / Warp	± %		3	
Bancuklaşma / Pilling		ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir		4	
				2000 devir		3/4	
Aşınma / Abrasion		ISO 12947-2:1998					
Kopma Mukavemeti Breaking Strength		ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N		> 600 N	
			Çözgü / Warp	N		> 950 N	
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength		ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N		> 20	
			Çözgü / Warp	N		> 30	

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Medikal İş Elbiseleri, Otel formaları, Restaurant ve Aşçı Kıyafetleri, Endüstriyel İş Giysileri, Güvenlik Giysileri, İş Önlükleri ve Tulumları

Fields of Use: Medical Work Suit, Hotel Forms, Restaurant and Cook Clothes, Industrial Work Clothes, Safety Clothes, Worker Aprons

www.akridatekstil.com

LYCRACOOOL

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
73% POLYESTER 24% VİSCOSE 3% ELASTANE

GRAMAJ / WEIGHT
210 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
140 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
2/1 GABARDİN / 2/1 TWILL



AKRİDA LYCRACOOOL

SERİN, ESNEK VE ÇOK RAHAT

Çalışırken sizi yoracak çok sebep var. Gün içindeki yoğunluğunuz bir süre sonra üzerinizdeki giysilerin konforunu çok daha önemli kılıyor.

Çekildiklerinde belli bir derecede uzama ve uzamaya sebep olan kuvvet yok olduğunda ise tekrar eski haline dönme özelliğine sahip ipliği sayesinde LYCRACOOOL vücudunuzun sıcaklık, nem, stres gibi koşullar altında bedensel ve zihinsel faaliyetlerini sürdürürken rahat etmesini sağlar.

LYCRACOOOL esnektir, gabardin örgüsü sayesinde estetik, yumuşak tuşelidir, hareket özgürlüğü, giyim konforu sağlar ve az kırışır.

Cool, chic and very comfortable

There are many reasons why you will be exhausted. Your intensity during the day makes the comfort of your clothes much more important. Due to its yarns, which provide an elongation and ability to return to its ex-form when there is no reasons to be elongated, Lycracool allows your body to relax and feel comfortable while maintaining its physical and mental activity under conditions such as temperature, humidity and stress. Lycracool is flexible, aesthetic because of its gabardine weave, soft touch, and provides freedom of movement, dress comfort and wrinkles less.

JENNİFER DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%70 POLYESTER -% 22 VİSCOSE - % 8 ELASTAN
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	190 (± %3) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	D 2/1

TEST METOTLARI & SONUÇLAR - TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours
Yıkama Hıslığı Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scale	4	4/5	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat/ Acetate	4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4
			Naylon/ Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4
			Akrilik / Acrilic	5	4	4/5
			Yün /Wool	5	4/5	4/5
Sürtme Hıslığı Rubbing Fastness	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scale	3/4	4	4/5
		Yağ / Wet		3	3/4	4
Ter Hıslığı Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4
			Asetat/ Acetate	4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4/5
			Naylon/ Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	4	4	4/5
			Akrilik / Acrilic	4	4	4/5
Terli Işık Hıslığı Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3	3/4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
		Çözü / Warp	± %	-3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	3/4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998			
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 550 N
		Çözü / Warp	N	> 500 N
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 15
		Çözü / Warp	N	> 15



Yumuşak Yüzey
Soft Finish

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Pantolon, Yelek, Gömlek

Fields of Use: Trousers, Vests, Shirts

www.akridatekstil.com

JENNİFER

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
70% POLYESTER 22% VİSCOSE 8% ELASTAN

GRAMAJ / WEIGHT
190 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
D 2/1



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

PİYADEPUL DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%65 POLYESTER -%35 VİSCOSE
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	230 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	KAZAYAĞI

TEST METOTLARI & SONUÇLAR - TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Method		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours	
Yıkama Hışır Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scale	3/4	4	4/5	Renk Hışır / Color Fastness
		Lekeme / Staining	Asetat/ Acetate	3/4	4	4/5	
			Pamuk/ Cotton	4	4	4	
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4/5	
			Polyester	3/4	4	4	
			Akrilik / Acrylic	4/5	4	4/5	
			Yün /Wool	4/5	4/5	4/5	
Sürtme Hışır Rubbing Fastness	ISO105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scale	4	4	4/5	
		Yaş / Wet		3	3/4	4	
Ter Hışır Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5	
		Lekeme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4	
			Asetat/ Acetate	4	4	4/5	
			Pamuk/ Cotton	4	4	4/5	
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4/5	
			Polyester	4	4	4/5	
			Akrilik / Acrylic	4	4	4/5	
			Yün /Wool	4	4	4/5	
Terli Işık Hışır Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4	
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3	4	4	

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası boyutsal değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Çözü / Warp	± %	3
		Martindale	1000 devir / cycles	4/5
			2000 devir / cycles	4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir / cycles	Aşınma yok
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 700 N
		Çözü / Warp	N	> 850 N
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 20
		Çözü / Warp	N	> 25

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Medikal İş Elbiseleri, Otel formları, Restaurant ve Aşçı Kıyafetleri, Endüstriyel İş Giysileri

Fields of Use: Medical Workwear, Hotels Forms, Restaurant and Cook Cloths, Endustrial Workwear

www.akridatekstil.com

PİYADEPUL

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
65% POLYESTER 35% VİSCOSE

GRAMAJ / WEIGHT
175 - 230 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
KAZAYAĞI - MOZAİK EKSELER /
HOUNDSTOOTH (PIED DE POULE) - MOSAIC PLAID



TERRYCOTTON DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	% 65 POLYESTER - %35 PAMUK
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	110 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ

TEST METOTLARI & SONUÇLAR - TEST METHODS AND RESULTS

Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours
Yıkama Hışır Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scale	3/4	4	4
		Lekelenme / Staining	Asetat/ Acetate	4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4
			Naylon/ Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3	3/4	4
			Akrilik / Acrylic	4	4	4/5
Sürtme Hışır Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scale	3/4	4	4/5
		Yaş / Wet		3	3/4	4
Ter Hışır Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekelenme / Staining	Bazik / Alkaline	3/4	4	4/5
			Asetat/ Acetate	4	4	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4
			Naylon/ Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3	3/4	4
Terli Işık Hışır Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4
		Grade 4	Bazik / Alkaline	2/4	3/4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
		Çözgü / Warp	± %	-3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	3/4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir	Aşınma yok
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 350 N
		Çözgü / Warp	N	> 500 N
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 12
		Çözgü / Warp	N	> 15

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Nem Yönetimi
Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com

TERRYCOTTON

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
65% POLYESTER 35% COTTON

GRAMAJ / WEIGHT
110 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYIĞI / 1/1





AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Nem Yönetimi
Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com

TERRYCOTTON

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT

65% POLYESTER 35% COTTON

GRAMAJ / WEIGHT


110 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH

150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE

BEZAYAĞLI / 1/1





AHLAT DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%65 COTTON % 35 DRYTOUCH
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	170 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	2/2 GABARDİN ÖRGÜ

TEST METOTLARI & SONUÇLAR / TEST METHODS AND RESULTS

Testler / Tests	Test Metodu / Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler / Dark Colours	Orta Renkler / Medium Colours	Açık Renkler / Light Colours
Yıkama Hışlı / Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey scale	3	4	4/5
		Lekeme / Staining	Asetat / Acetate	3/4	4/5	5
			Pamuk / Cotton	4	4/5	5
			Naylon / Nylon 6,6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4/5
			Akrilik / Acrylic	4	4	5
Sürtme Hışlı / Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey scale	3	3/4	4/5
		Yağ / Wet		2/3	3	4
Ter Hışlı / Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekeme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4
			Asetat / Acetate	3/4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4/5
			Naylon / Nylon 6,6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4/5
Terli Işık Hışlı / Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3	4	4/5
		Grade 4	Bazik / Alkaline	2/3	3/4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim / Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
		Çözü / Warp	± %	-3
Bencuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
Aşınma / Abrasion			2000 devir	4
Kopma Mukavemeti / Breaking Strength	ISO 12947-2:1998	Atkı / Weft	N	> 500 N
Yırtılma Mukavemeti / Tear Strength	ISO 13934-1:2002	Çözü / Warp	N	> 600 N
		Atkı / Weft	N	> 15
Yırtılma Mukavemeti / Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Çözü / Warp	N	> 20
		Atkı / Weft	N	> 20

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Baskı Dayanıklılığı / Durable Press



Nem Yönetimi / Moisture Management



Nefes Alabilen / Breathability



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Kaban, Pantolon, Yelek, Gömlek

Fields of Use: Coats, Trousers, Vests, Shirts

www.akridatekstil.com

AHLAT

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
65% COTTON 35% BREATHABLE POLYESTER

GRAMAJ / WEIGHT
170 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
2/2 GABARDİN / 2/2 TWILL



AKPIN DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%100 POLYESTER
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	110 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
ÖRGÜ / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ
BİTİM / FINISH	60°C YIKAMAYA DAYANIKLI SU İTİCİLİ / Domestic 60 °C degree

TEST METOTLARI & SONUÇLAR

Testler Tests	Test Metodu Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler Dark Colours	Orta Renkler Medium Colours	Açık Renkler Light Colours
Yıkama Hızlılığı Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala/ Grey scala	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat/ Acetate	4	4/5	5
			Pamuk/ Cotton	4/5	4/5	5
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4/5
			Polyester	4	4/5	5
			Akrilik / Acrylic	4/5	5	5
Sürtme Hızlılığı Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala/ Grey scala	3/4	4	4/5
		Yağ / Wet		3	3/4	4
Ter Hızlılığı Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	4	4	4/5
			Asetat/ Acetate	3/4	4/5	4/5
			Pamuk/ Cotton	4	4	4/5
			Naylon/ Nylon 6.6	3	4	4
			Polyester	4	4/5	4/5
			Akrilik / Acrylic	4	4/5	4/5
			Yün /Wool	4	4/5	4/5
Terli Işık Hızlılığı Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3/4	4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
		Çözü / Warp	± %	-3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	4
Sprey Test	AATCC 22		ISO 100	5
Kopma Mukavemeti Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 600 N
		Çözü / Warp	N	> 800 N
Yırtılma Mukavemeti Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 30
		Çözü / Warp	N	> 40

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Cerrah Önlükleri, Veteriner Hekim Önlükleri

Fields of Use: Operator Doctor Coats, Veterinarians Aprons

www.akridatekstil.com

AKPIN

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
100% POLYESTER

GRAMAJ / WEIGHT
125 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1

60 YIKAMAYA DAYANIKLI SU İTİCİLİK /
WATER REPELLENCY IS RESISTANT FOR 60 WASHES



MEKANİK DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%100 POLYESTER
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	170 (± 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ

TEST METOTLARI & SONUÇLAR TEST METHODS AND RESULTS

Testler / Tests	Test Metodu / Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler / Dark Colours	Orta Renkler / Medium Colours	Açık Renkler / Light Colours
Yıkama Hışır / Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey scale	4	4/5	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat / Acetate	4/5	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	3/4	4	4/5
			Polyester	4	4	4/5
			Akrilik / Acrylic	4/5	4/5	4/5
Sürtme Hışır / Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey scale	4	4/5	4/5
		Yağ / Wet		3/4	4	4
Ter Hışır / Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	4	4	4/5
			Asetat / Acetate	4/5	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	3/4	4	4/5
			Polyester	4	4	4/5
Terli İyak Hışır / Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	4	4	4/5
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3/4	4	4

			Birimler / Units	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim / Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	3
		Çözü / Warp	± %	3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir	Aşınma yok
Kopma Mukavemeti / Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 600 N
		Çözü / Warp	N	> 650 N
Yırtılma Mukavemeti / Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 15
		Çözü / Warp	N	> 20

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Okul, Mezuniyet, Avukat Cübbeleri, İş önlükleri, Promosyon.

Fields of Use: Lawyer Robe, Smock and Overalls, Promotion

www.akridatekstil.com

MEKANİK

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
100% POLYESTER

GRAMAJ / WEIGHT
170 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAGI / 1/1



LİDA DATASHEET

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	% 61 POLYESTER %34 COTTON %5 ELESTAN
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	115 (± % 5) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
DOKU / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ

TEST METOTLARI & SONUÇLAR / TEST METHODS AND RESULTS

Testler / Tests	Test Metodu / Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler / Dark Colours	Orta Renkler / Medium Colours	Açık Renkler / Light Colours
Yıkama Hıslığı / Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey scale	4	4/5	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat / Acetate	4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4
			Akrilik / Acrylic	4	4	4/5
Sürtme Hıslığı / Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey scale	3/4	4	4/5
		Yaş / Wet		3	3/4	4
Ter Hıslığı / Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4
			Asetat / Acetate	4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4
			Akrilik / Acrylic	4	4	4/5
			Yün / Wool	4	4	4/5
Terli Işık Hıslığı / Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3	3/4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim / Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	3
		Çözü / Warp	± %	3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	3/4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998		20.000 devir	Aşınma yok
Kopma Mukavemeti / Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 300 N
		Çözü / Warp	N	> 450 N
Yırtılma Mukavemeti / Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 12
		Çözü / Warp	N	> 15



Yumuşak Yüzey / Soft Finish



Nem Yönetimi / Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com

LİDA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
61% POLYESTER 34% COTTON 5% ELASTANE

GRAMAJ / WEIGHT
115 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZİYİĞİ / 1/1





AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Nem Yönetimi
Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com

LİDA

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
61% POLYESTER 34% COTTON 5% ELASTANE

GRAMAJ / WEIGHT
115 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
BEZAYAĞI / 1/1

25	33	41
26	34	42
27	35	43
28	36	44
29	37	45
30	38	46
31	39	47
32	40	48

BELİNDİA SOFT

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT	%71 POLYESTER -% 24 VİSCOSE - % 5 ELASTAN
MAMUL GRAMAJI / FINISHED WEIGHT	150 (± 3%) g/m ²
KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH	150 (± 3) cm
ÖRGÜ / WEAVE	1/1 BEZ ÖRGÜ

TEST METOTLARI & SONUÇLAR / TEST METHODS AND RESULTS

Testler / Tests	Test Metodu / Test Methods		Multifiber	Koyu Renkler / Dark Colours	Orta Renkler / Medium Colours	Açık Renkler / Light Colours
Yıkama Hışlı / Washing Fastness	ISO 105 C06:2010	Renk Değişimi / Discoloration	Gri Skala / Grey scale	4	4/5	4/5
		Lekeleme / Staining	Asetat / Acetate	4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4
			Naylon / Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	3/4	4	4
			Akrilik / Acrylic	5	4	4/5
Sürtme Hışlı / Rubbing Fastness	ISO 105 X12 :2001	Kuru / Dry	Gri Skala / Grey scale	3/4	4	4/5
		Yaş / Wet		3	3/4	4
Ter Hışlı / Perspiration Fastness	ISO 105 E04:2013	Renk Değişimi / Discoloration	Asidik / Acidic	3/4	4	4/5
		Lekeleme / Staining	Bazik / Alkaline	3	3/4	4
			Asetat / Acetate	4	4	4/5
			Pamuk / Cotton	4	4	4/5
			Naylon / Nylon 6.6	3	3/4	4
			Polyester	4	4	4/5
Terli Işık Hışlı / Light with perspiration	ISO 105 B07: 2009	Grade 4	Asidik / Acidic	3/4	4	4
		Grade 4	Bazik / Alkaline	3	3/4	4

			Birimler / Unit	Sonuçlar / Results
Yıkama sonrası Boyutsal Değişim / Dimensional Stability After Washing	ISO 6330:2000	Atkı / Weft	± %	-3
Boncuklaşma / Pilling	ISO 12945-2:2000	Çözü / Warp	± %	-3
		Martindale	1000 devir	4
			2000 devir	3/4
Aşınma / Abrasion	ISO 12947-2:1998			
Kopma Mukavemeti / Breaking Strength	ISO 13934-1:2002	Atkı / Weft	N	> 550 N
		Çözü / Warp	N	> 700 N
Yarılma Mukavemeti / Tear Strength	ISO 13937-2:2002	Atkı / Weft	N	> 20
		Çözü / Warp	N	> 30

Not: Tüm lotlar kontrol edilmemiştir. Bu doküman yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, test sonuçları için lütfen satış temsilciniz ile iletişime geçiniz.



Yumuşak Yüzey / Soft Finish



Nem Yönetimi / Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com


BELİNDİA SOFT

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
71% POLYESTER 24% VİSCOSE 5% ELASTANE

GRAMAJ / WEIGHT
150 g/m² (± 3%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
1/1 BEZ ÖRGÜ





AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Nem Yönetimi
Moisture Management

YIKAMA TALİMATLARI / WASHING INSTRUCTIONS



Kullanım Alanları: Forma, Promosyon, Gömlek, Medikal İş Elbiseleri

Fields of Use: Uniform, Promotion, Shirt, Medical Workwear

www.akridatekstil.com

BELİNDİA SOFT

ELYAF İÇERİĞİ / FIBER CONTENT
71% POLYESTER 24% VISCOSE 5% ELASTANE

GRAMAJ / WEIGHT
150 g/m² (± 5%)

KUMAŞ ENİ / FINISHED WIDTH
150 cm (± 3%)

DOKU / WEAVE
1/1 BEZ ÖRGÜ

25	33	41
26	34	42
27	35	43
28	36	44
29	37	45
30	38	46
31	39	47
32	40	48

“Güven dokur...”
“Weaves reliance...”



Doğal Streç
Natural Stretch



Baskı Dayanıklı
Durable Press



Yumuşak Yüzey
Soft Finish



Su Geçirmez
Water Resistant



Nefes Alabilen
Breathability



Nem Yönetimi
Moisture Management



Leke ve Su İtici
Stain and Water Repellent



Alev Geciktirici
Flame Retardant



Yüksek Görüş Mesafesi
High Visibility



AKRIDA®

İş Elbisesi Kumaşları ve Teknik Tekstil
Workwear Fabrics & Technical Textile



Fabrika: Yunus Emre Mah. Obalar Sk. No:5/3 Yıldırım/ Bursa/ Türkiye

Tel: +90(224) 360 55 54 (Pbx) Fax: +90(224) 361 20 32

İstanbul Şube: Mehmet Nesih Özmen Mah. Kavaklı Sk. No:15/B Merter Güngören / İSTANBUL

Tel: +90(212) 554 55 05 Fax: +90(212) 554 55 06

info@akridatekstil.com www.akridatekstil.com

KORTEKS



Harput Holding



menderes

UNIVERSAL

ERDEM TEKSTİL



HOHENSTEIN



INVISTA



INDORAMA



Chiem Patona



Turkey